

# CONDURON G55

---

## Ochranný nátěr proti cementaci v plynu do hloubek nauhličování až 5 mm

### Vlastnosti

**CONDURON G55** byl vyvinut jako ochrana proti hluboké cementaci v plynu. Poskytuje dokonalou a přesně ohraničenou ochranu proti cementaci až do hloubek 5 mm. **CONDURON G55** se nanáší snadno a rychle s malou spotřebou. **CONDURON G55** neobsahuje organická rozpouštědla ani jiné nebezpečné látky.

### Použití

**CONDURON G55** je před použitím nutné dobře promíchat. Povrch chráněných součástí případně chráněných ploch musí být čistý, suchý, nesmí obsahovat zbytky oleje, tuku nebo být zkorodovaný. Toho lze dosáhnout důkladným opráním nebo odmaštěním v rozpouštědlech.

Nátěr se nanáší měkkým plochým štětcem v tenké, v rovnoměrně kryjící vrstvě jako barva. K optimální izolaci jsou potřeba dva nátěry.

Doba zasychání je závislá na okolních podmínkách, obvykle 1-3 h. Je důležité, aby první izolační vrstva byla před nanesením druhé vrstvy zaschlá nejen povrchově, ale dokonale proschlá. Nátěry musí být dokonale proschlé i před zavezením do pece. V opačném případě

izolační vrstva při ohřevu v cementační peci odprýská.

Odstranění zbytku **CONDURON G55** po tepelném zpracování se provádí pískováním.

Zhoustne-li nátěr v důsledku odpaření ředidla z otevřeného obalu, je možné dosáhnout původní konzistence přidáním malého množství "**Ředidla pro CONDURON G55**". Je však nutné zamezit přílišnému zředění, které vede ke stékání a negativně ovlivňuje ochranný účinek nátěru.

### Skladování

**CONDURON G55** obsahuje vodu a proto musí být při skladování chráněn před mrazem. Přípravek by měl být spotřebován do jednoho roku po dodání. Načaté plechovky je nutné po použití opět vzduchotěsně uzavřít.

### Čištění štětců, náradí a přípravků.

V nezaschlém stavu je možné zbytky **CONDURON G55** lehce odstranit vodou. Zaschlé zbytky nátěru mají tvrdý glazurovitý charakter a téměř se nedají rozpustit.

---

**Pro jakékoli další dotazy jsme Vám kdykoliv k dispozici.**

Zastoupení v ČR a SR:

**ECOSOND s.r.o.**

Provozovna: K Vodárně 531, 257 22 Čerčany

Tel./fax: +420 317 777 772-5

Email: [ecosond@ecosond.cz](mailto:ecosond@ecosond.cz)

<http://www.ecosond.cz>