

DURIXOL V35C

DURIXOL V35C je obzvláště intenzivní vysokovýkonný kalicí olej

DURIXOL V35C

Je ještě intenzivnější než **DURIXOL 4**. S výhodou se používá při kalení malých průřezů do 30 mm, zejména pokud má být dosaženo maximálního ochlazovacího účinku. Obzvláště se **DURIXOL V35C** osvědčuje při kalení výkovek z nelegovaných ocelí a při kalení či zušlechťování pevnostních a samořezných šroubů z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí pro tváření za studena.

Výhody DURIXOL V35C jsou

- vysoká ochlazovací účinnost
- dlouhodobé zachování ochlazovací rychlosti
- odolnost vůči stárnutí
- neutrální pach
- nízká spotřeba oleje díky nízké viskozitě
- je lehce oprařitelný z kalených dílů
- prakticky neomezená životnost

Vodou rozpustné provedení

Na přání se dodává také v emulgovatelném provedení **DURIXOL V35W**.

Technické údaje - orientační hodnoty	DURIXOL V35C
Hustota při 20 °C (DIN 51 757)	0,854 g/cm ³
Viskozita při 40 °C (DIN 51 562)	12,6 mm ² /s
Bod vzplanutí COC (DIN ISO 2592)	164 °C
Doporučené teploty použití	50 - 80 °C

Pro jakékoli další dotazy jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Poslední úpravy: 2015-12-08

Zastoupení v ČR a SR:

ECOSOND s.r.o.

Provozovna: K Vodárně 531, 257 22 Čerčany

Tel./fax: +420 317 777 772-5

Email: ecosond@ecosond.cz

<http://www.ecosond.cz>